



DECOSTAR Likit Membran

GENEL BİLGİ:

Elastomerik akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, sürme esaslı, su izolasyon malzemesidir.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:

Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanımı yüksektir.
Kolay uygulanır.
Eksiz kaplama görünümü sağlar.

Güçlü penetrasyona sahiptir.

Çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk	Sıvı / Beyaz
Ph	7-10
Yoğunluk	1,40 ±0,2 g / cm ³
Renk	Beyaz

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Maximum Basınç 28 gün	≥ 15 N	
Maximum Esneme 28 gün	≥5 N/mm ²	
Aderans (beton) 28 gün	≥1N/mm ²	TS EN 14891
Kopma anındaki Uzama 28 gün	≥ %600	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Beton, sıva, çimento levha kaplı eğimli çatı ve teraslarda
Binaların dış cephelerinde
Çimento esaslı dekoratif kaplamalarda
Banyo, Mutfak, Tuvalet, Duş kabini gibi alanlarda seramik altı su yalıtım uygulamalarında kullanılır.

Göllenmeye sebep olabilecek eğrilikler düzeltilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey düz, eğimsiz olmalıdır.

Karışımın Hazırlanması:

Astar kat için 1/1 temiz su ile sulandırılır.
Diğer 2 kat için sulandırılmadan uygulanır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa DECOSTAR İnce/Kalın Yapısal Tamir Harcı ile düzeltilmelidir.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Rulo & Fırça

Uygulama:

Yağmurlu, nemli havada uygulama yapılmamalıdır. Yüzeyin kurduğundan emin olunup uygulamaya başlanmalıdır. Astar katı için DECOSTAR Likit Membran 1/1 oranında sulandırılır. Aksi

halde kabarma ve aderans zayıflığı ortaya çıkar. Tek kat olarak yüzey astarlanır. Köşe birleşim yerlerine su yalıtımı için pah bandı uygulanması tavsiye edilir. Öncelikle pah bandı çekilen yerlere ince fırça ile sulandırılmadan uygulama yapılmalıdır. Astarlama işleminden 24 sa sonra fırça veya rulo ile sulandırılmadan 1. kat yatay / 2. kat dikey gelecek şekilde kafesleme usulu uygulanır. Gerekli hallerde 3. kat uygulaması da yapılabilir. Toplam kalınlık 1-2 mm olmalıdır. Katlar arası 24 sa beklenmelidir. İstenirse son kat uygulamasında yüzey kurumadan kumlanabilir.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.

Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama yapılan alan aşırı yük trafiğine maruz kalmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

Ürün kürünü alana kadar (28 gün) yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

1-1,5 kg/m² 1 mm kalınlık için.

AMBALAJ:

20 kg pp kova.

1 palet 27 kova (540 kg)

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar'ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.