



## DECOSTAR Doğal Taş Yapıştırıcısı

### **GENEL BİLGİ:**

Çimento esaslı, kullanımı kolay, yüksek yapışma mukavemetine sahip ,yüksek performanslı, kaplama tuğla ve doğal taş yapıştırma harcıdır.

Çalışma süresi geliştirilmiştir.

Kolay uygulanır.

Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

### **ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:**

### **ÜRÜN BİLGİSİ:**

Kimyasal Yapı

Çimento esaslı

Görünüm /Renk

Toz / Çimento gri

### **Performans:**

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi	1500 ± 200 kg/m <sup>3</sup>	TS EN 1015-6
Basınç Dayanımı 28 gün	≥ 4 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1015-11
Eğilme Dayanımı 28 gün	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1015-11

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### **KULLANIM ALANLARI:**

İç ve dış mekanlarda yatay veya düşey olarak kaplama tuğla, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

Dişli mala

### **UYGULAMA TALİMATI:**

#### **Yüzey hazırlığı:**

Yüzey; kuru , sağlam ,tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Emici ve gözenekli yüzeyler, uygulamadan önce su ile nemlendirilmelidir.

#### **Uygulama:**

hazırlanan DOĞAL TAŞ YAPIŞTIRMA HARCİ hem kaplama malzemesinin arkasına hem de yüzeye malanın düz kısmı ile sürülmelidir. Daha sonra 10x10x10 mm dişli malanın dişli kısmı ile taraklanır. Bu uygulama için çift taraflı yapıştırma kesinlikle önerilir. Taraklanan harç üzerine 5-10 dakika içinde yapıştırma işlemi yapılmalıdır. Doğal Taş yüzeye bastırılarak iyi yapışması sağlanmalıdır. Yapıştırılan kaplama malzemesine lastik bir çekiç ile kuvvet uygulanmalıdır. Daha sonra tokmak vurularak sabitleme yapılır. Hazırlanan harç 2-3 saat içerisinde tüketilmeli, kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

#### **Karışımın Hazırlanması:**

6 -7 lt su üzerine 25 kg DECOSTAR Doğal Taş Yapıştırıcısı yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır.

#### **SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.

Uygulama +5 C ve +35 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

#### **Uygulama Ekipmanı:**

El mikseri

Mala

Plastik çekiç

Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

**TÜKETİM:**

3-5 kg/m<sup>2</sup>

**AMBALAJ:**

25 kg'lık kraft torbada,  
(palette 64 adet, 1600 kg)

**RAF ÖMRÜ:**

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

**DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

**GÜVENLİK:**

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

**KALİTE BELGESİ:**

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar'ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*