



DECOSTAR JEL PRIMER Fayans Geçiş Astarı

GENEL BİLGİ:

Su bazlı, akrilik polimer esaslı, kullanıma hazır, seramik üzeri seramik uygulamalarına uygun ,özel agrega içeren astar malzemesidir.

Fayans üzeri fayans uygulamalarında yüzeyi pürüzlendirilerek yüzey mukavemetini artırıcı etki yapar.

Aderansı yüksektir.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:

Tek bileşenli.

Sürme esaslıdır.

Kullanımı kolaydır.

Kullanıma hazır.

İçerisindeki özel dolgular sayesinde yüzeyi pürüzlü hale getirir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı

Akrilik esaslı / Su bazlı

Görünüm /Renk

Sıvı / Yeşil

Kuru Film Rengi

Yeşil

Ph

7-10

(23°C, %50 Bağıl Nem)

PERFORMANS:

Tane Büyüklüğü	S 4	TS EN ISO 787-7
Kuru Film Kalınlığı	E 3	TS EN 1062-1
Yoğunluk	1,2-1,7	gr/cm ³

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Seramik üzeri seramik yapıştırıcılarında , seramik yapıştırıcı uygulamasından önce, yüzey aderansını arttırmak amacıyla kullanılır. Kullanım öncesi uygulama yapılacak olan seramik yüzeyinin zımparalanması tavsiye edilir.

önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması:

Kullanıma hazır .

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar temizlenerek yüzey sağlaştırılır. Yapışmayı

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri

Rulo

Uygulama:

DECOSTAR JEL PRIMER kullanıma hazırdır. Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-600 dev/dk. hızla, homojen bir karışım olana kadar karıştırılır. Rulo, fırça ve uygun püskürtme ekipmanı ile yüzeye

uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ara ara karıştırılmalıdır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arasında olmalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve dondan korunmalıdır. Fayans üzeri fayans uygulamalarına başlanmadan önce en az 24 saat mutlaka astarın kurumması beklenmelidir.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +35 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

Tek katta kullanılan yüzeye bağlı olarak yaklaşık 0,25 kg/m²

AMBALAJ:

15 kg plastik kova
3 kg plastik kova

RAF ÖMRÜ:

Direk güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5° - 25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic Ltd. Şti.sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.