



DECOSTAR Pasta Tipi Yapıştırıcı

GENEL BİLGİ:

Elastromerik akrilik emülsiyon esaslı, kayma özelliği azaltılmış, yüksek performanslı, kullanıma hazır seramik yapıştırıcısı.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:

Kullanıma hazırdır.
Pratiktir.
Kolay uygulanır.

Temiz çalışma ortamı sağlar.
Yapışma gücü yüksektir.
Suya neme karşı dayanıklıdır.
Taraklanması kolaydır.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk Sıvı / Beyaz
Ph 7-10

Performans:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Çekme Yapışma	≥ 0,5 N/mm ²	TS EN 1348
Sudan Sonra Çekme Yapışma	≥ 0,5 N/mm ²	TS EN 1348
Isıdan Sonra Çekme Yapışma	≥ 0,5 N/mm ²	TS EN 1348
Donmadan Sonra Çekme Yapışma	≥ 0,5 N/mm ²	TS EN 1348
Açık Bekletme Süresi 20 dk sonra	≥ 0,5 N/mm ²	TS EN 1346
Kayma Tayini	<0,5 mm	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Seramik, karo , mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş, gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır. Banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, tuğla,sıva gibi pürüzlü yüzeyler üzerine uygulanabilir. Yatay ve düşey uygulamada çalışılabilir.

Karışımın Hazırlanması:

Kullanıma hazırdır.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Mala
Rulo
Lastik çekiç
Dişli mala

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Su terazisi ile yüzey düzgünlüğüne bakılır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa DECOSTAR TM Kalın/İnce Tamir Harcı ile düzeltme işlemi yapılmalıdır.

Uygulama:

DECOSTAR Pasta Tipi Yapıştırıcı kova içinde düşük devirde mixer ile karıştırılmalıdır. Ürün yüzeye düz çelik mala ile yayılır. Dişli mala ile dairesel hareket ettirilerek karo ebadına göre taranır. Taraklanan harç üzerine seramikler bastırılarak yapıştırılır. Kuvvetli yapışma için lastik çekiç ile kuvvet uygulanır. Derz dolgu payının eşit alınması için seramikler arasına derz artıları kullanılabilir .

Yüzey nemli bez ile temizlenmelidir. Yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç bertaraf edilmelidir.

sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +35 C arasında yapılmalı. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

Tek taraflı uygulama için: 2-3 kg/m².
Çift taraflı uygulama için: 3-4 kg/m².

AMBALAJ:

20 kg lık pp kova
(palette 27 adet, 540kg)

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti.