



DECOSTAR Gaz Beton Yapıştırıcısı

GENEL BİLGİ:

Çimento esaslı, kullanımı kolay, yüksek yapışma mukavemetine sahip gaz beton örgü harcıdır.

Kolay uygulanır.

Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:

Çalışma süresi geliştirilmiştir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı

Görünüm /Renk

Ph

Çimento esaslı

Toz / Çimento gri

7-10

Performans:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi	1500 ± 200 kg/m ³	TS EN 1015-6
Tane Büyüklüğü Dağılımı	1 mm açıklığında elek üzerinde kalan miktar ≤ %1,0	TS EN 1015-1
Basınç Dayanımı 28 gün	≥ 2,5 N/mm ²	TS EN 1015-11
Eğilme Dayanımı 28 gün	≥ 1,5 N/mm ²	TS EN 1015-11
Su Emme: (30 dakika sonunda):	≤ 5 gr	TS EN 12808
Su Emme: (240 dakika sonunda):	≤ 10 gr.	TS EN 12808

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Su emme oranı yüksek gaz beton ve tuğla gibi yapı elemanlarıyla duvar örülmesinde konut, otel, hastane, endüstriyel tesisler gibi her türlü projede iç ve dış alanlarda genel amaçlı gaz beton blok yapıştırıcısı olarak kullanılır.

5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri

Mala

Plastik çekici

Dişli mala

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey hazırlığı:

Yüzey; kuru, sağlam, tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Emici ve gözenekli yüzeyler, uygulamadan önce su ile nemlendirilmelidir.

Uygulama:

İlk sıra gaz beton örülmeden önce harç sürülecek yüzeylerin ıslatılması önerilir. Gaz beton yapıştırılacak yüzeye mala ile 2-3 mm kalınlıkta yayılmalı sonra 10x10x10 mm dişli mala ile taraklanır. Örgü yapılırken yatay ve düşeyde en fazla 3 mm genişlikte derz yeterlidir. Derz aralıklarının tamamen yapıştırıcı ile dolmasına dikkat edilmelidir. Taraklanan harç üzerine 10-15 dakika içinde yapıştırma işlemi yapılmalıdır. Gazbeton yüzeye bastırılarak iyi yapışması

Karışımın Hazırlanması:

6,5-7,5 lt su üzerine 25 kg DECOSTAR Gazbeton Yapıştırıcısı yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için

sağlanmalıdır. Örülen bloklara tokmak vurularak sabitleme yapılır. Hazırlanan harç 2-3 saat içerisinde tüketilmeli, kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +35 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.

TÜKETİM:

4-6 kg/m² (3 mm için)

AMBALAJ:

25 kg'lık kraft torbada,
(palette 64 adet, 1600 kg)

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu