



DECOSTAR Mahya Kiremit Yapıştırma Harcı

GENEL BİLGİ:

Çimento esaslı , toz polimer takviyeli çatı mahya kiremitlerinin yapıştırılmasında, sabitlenmesinde kullanılan , yüksek performansa ve stabiliteye sahip yapıştırma harcıdır.

Kolay hazırlanıp uygulanır.

Yatay ve düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.

Kırmızı renginden dolayı aynı renkte olan su oluklarının yapıştırılmasında da kullanılır.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:

Yüksek aderansa sahiptir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı

Görünüm /Renk

Ph

Çimento esaslı

Toz / Kiremit

7-10

Performans:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi	1350 ± 200 kg/m ³	TS EN 1015-6
Tane Büyüklüğü Dağılımı	1 mm açıklığında elek üzerinde kalan miktar ≤ %1,0	TS EN 1015-1

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANI:

Çatılarda mahya ve kiremit vb. yüzeylerin yapıştırılmasında, montajında kullanılır.

Yapıştırma harcı uygulama yüzeyinin üzerine yayılır. Birleşim noktalarına boşluk kalmayacak şekilde sürülür. Hazırlanan harç 2 sa. İçerisinde tüketilmelidir.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey hazırlığı:

Yüzey; kuru , sağlam ,tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Emici ve gözenekli yüzeyler, uygulamadan önce su ile nemlendirilmelidir.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.

Uygulama +5 C ve +35 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

Karışımın Hazırlanması:

5-6 lt su üzerine 25 kg DECOSTAR Mahya Kiremit Yapıştırma Harcı yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır.

TÜKETİM:

0,600-0,750 kg/adet

AMBALAJ:

25 kg'lık kraft torbada,
(palette 64 adet, 1600 kg)

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri

Mala

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Uygulama:

Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

Uyarılar:

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Kalite Belgesi:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.