



DECOSTAR SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI

GENEL BİLGİ:

Silan siloksan esaslı, çimentolu harçların içine katılan, çok amaçlı, mukavemet arttıran ve çok iyi bağlayıcı özelliğine sahip, kullanıma hazır, aderans arttırıcı beton katkısidir.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:

İlave edilen harcın eğilme, yapışma, çekme dayanımlarını artırır.
Donatıyı korozyona karşı korur.

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk	1±0,2	gr/cm ³
----------	-------	--------------------

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Tamir harçlarında, sıvalarda, aşınmaya dayanımlı kaplamalarda, şaplarda, seramik yapıştırma harçlarında, ısı yalıtım harçlarında, yapışma mukavemetinin çok olması istenen bütün çimento bazlı harçlarda kullanılır.
Yeraltına yapılan beton temeller, tünellerde, kanallarda

Tüm beton döşemeleri, harç ve beton yapılarda, tuğla gazbeton ve benzeri yapı malzemelerinin yapışma mukavemetini arttırmak amacıyla kullanılır..

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzeyde su akıntısı varsa drene edilmeli veya uygun bir tıkaç ile kapatılmalıdır. Yüzey üzerinde su birikintisi olmamalıdır. Yüzey, uygulama öncesi 12 saat suya doyurulmalıdır. Kuru harca su ile hazırlanmış karışım doğrudan eklenir.

SINIRLAMALAR:

Harç içerisinde aderansı arttırarak kılcal çatlakların oluşmasını azaltır.
Şaplarda çatlakların önlenmesinde kullanılır.
Ani su kaybını önler ve rötre çatlaklarını giderir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı silan siloksan
Görünüm /Renk Likit /beyaz
Kuru film görünüm Şeffaf

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

çimento miktarının kütlece % 3 ü kadar

AMBALAJ:

5 kg Çanta Bidon
30 kg Çanta Bidon

RAF ÖMRÜ:

Direk güneş ışığı almayan, rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında, +5° - 25 °C sıcaklıkta, %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak

tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

Uyarılar:

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız.

Kalite Belgesi:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.