



DECOSTAR Makine Sıvası

GENEL BİLGİ:

Çimento esaslı, makina ile uygulanabilen, iç ve dış cephede kullanılan sıvama harcıdır.

Kolay ve hızlı uygulanabilen genel amaçlı kaba sıva harcıdır.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:

Aderansı yüksektir,
Sıva makinası ile rahatlıkla kullanılabilir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Çimento esaslı
Görünüm /Renk	Toz / gri
Ph	7-10

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütle	1650 ± 200 kg/m ³	TS EN 1015-6
Basınç Dayanımı 28 gün	≥7 N/mm ²	TS EN 196-1
Eğilme Dayanımı 28 gün	≥ 5 N/mm ²	TS EN 196-1
Su Emme: (30 dakika sonunda):	≤ 5 gr	TS EN 12808
Su Emme: (240 dakika sonunda):	≤ 10 gr.	TS EN 12808

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Tuğla, gaz beton, brüt beton yüzeylerde, duvarlarda kaba sıva amaçlı olarak kullanılır. İç ve dış cephelerde, tavan da ; astar uygulanmış brüt beton, tuğla, gaz beton, briket duvar vb yüzeylerde rahatlıkla kullanılır.

5,5-6,5lt su üzerine 25 kg DECOSTAR Makina Sıva Harcı yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey Hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar, çatlaklar varsa DECOSTAR TM İnce/KalınTamir Harcı ile düzeltme işlemi yapılmalıdır. Brüt beton yüzeye uygulanacaksa mutlaka uygulamadan en az 12 sa önce DECOSTAR Primer Contact Kullanıma Hazır astar ile astarlanmalıdır.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Çelik Mala

Uygulama:

Uygulanacak yüzeye 3 gün önceden ön serpme sıva uygulaması yapılmalıdır. 3 gün içinde her gün yüzey nemlendirilmelidir. Ön serpmeden 3 gün sonra tam kuruma sağlandığından emin olduğunda makine ile uygulamaya geçilebilir. Uygulama kalınlığı tek katta 10 mm ile 25 mm arasında olmalıdır. Uygulama kalınlığı 25 mm yi geçecekse ikinci kat için 24 sa beklenmelidir. Uygulamadan sonraki 1 hafta içerisinde ortam koşullarına bağlı olarak yüzey belli aralıklarla nemli sünger ile perdahlama

Karışımın Hazırlanması:

işlemi ile nemlendirilmelidir. Hazırlanan harc 2-3 saat içerisinde tüketilmeli, kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +35 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

14-16 kg/m². (10mm için)

AMBALAJ:

25 kg'lık kraft torbada,
(palette 64 adet, 1600 kg)

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulamaya hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar'ın ürünlerini