



DECOSTAR Betokür

GENEL BİLGİ:

DECOSTAR Betokür su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, beton, şap ve çimento esaslı yüzeylerde kullanılan, yüzeyde mekanik direnci arttıran tabaka oluşturan beton kür malzemesidir.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:

Beton kür uygulaması betonun dayanıklılığı açısından son derece önemli bir konudur. Betonda oluşacak rötre çatlaklarına ve betonun tozumasına engel olur. Yüzeydeki gözeneklere teneffüs ederek taze betonu su kaybına karşı korur.

Performans:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk	0,98-1,1	gr/cm ³
----------	----------	--------------------

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Alçı, beton, sıva, şap, ahşap gibi yüzeylerin emiciliğini azaltmak, su kayıplarını önlemek için kullanılır.

Çimento esaslı DECOSTAR Yüzey Sertleştirici uygulaması yapılmış yüzeylerde hızlı kurumayı önleyici olarak kullanılır.

Taze beton yüzeylerinin su kaybını önlemek için kullanılır.

Kürünü tamamlamış taze uygulanmış betondan sonra, şap üzerine, havaalanlarında, beton kanallarında, saha betonları üzerine rahatlıkla kullanılır.

UYGULAMATI TALİMATI:

DECOSTAR Betokür kullanıma hazırdır. İçerisine hiçbir katkı ilave etmeden direk sürülerek veya püskürtülerek uygulanabilir. Betokür malzemesi, yeni dökülmüş betonun üzerine homojen olacak şekilde püskürtülerek veya rulo ile saha, yol ve döşeme betonların masterlanmış yüzeylerine uygulanır. Böylece

Betonun hızlı kurumasını ve çatlamasını engeller.

Suyun emilimini azaltır.

Tozuması önler.

Parlak film oluşturur.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı Akrilik esaslı / Su bazlı

Görünüm /Renk Sıvı / Beyaz

Kuru Film Rengi Şeffaf

Ph 7-10

priz esnasında su buharının yüzeyden kaçmasına engel olur. Ayrıca açık saha uygulamalarında minimum 3 gün süreyle ıslak örtülerle kür uygulaması da yapılmaktadır.

Yüzey hazırlığı:

Yüzey; kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Beton serbest yüzey suyunu kaybettikten sonra beklemeden uygulanır.

Karışımın Hazırlanması:

Kullanıma hazır.

Uygulama Ekipmanı:

Rulo & Fırça

Uygulama:

DECOSTAR Betokür, kullanım öncesi çalkalanmalıdır. Ürün zemine rulo, fırça ile veya püskürtme ekipmanı ile homojen bir şekilde uygulanmalıdır. Göllemeye sebep

DEKOSTAR San. Ve Tic. Ltd. Şti

Gürsu Organize San.Bölg. Sahra cad. No:6/B Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 373 01 83 www.decostar.com.tr info@decostar.com.tr

DECOSTAR BETOKÜR

verilmemelidir. Herhangi bir katkı katılmamalıdır. Tek kat uygulama yapılır. Emici yüzeylere iki kat uygulanabilir. İkinci kat uygulaması 24 sa sonra yapılmalıdır.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 150-250 g/m²

AMBALAJ:

30 kg çanta bidon.

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ:

DEKOSTAR Laboratuvar testi

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.