



## DECOSTAR UV Likit Membran

### **GENEL BİLGİ:**

Elastomerik uv direnci yüksek akrilik reçine esaslı, ,tek bileşenli , sürme esaslı, su izolasyon malzemesidir.

### **ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:**

Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanımı yüksektir.  
Kolay uygulanır.  
Güçlü penetrasyona sahiptir.  
Eksiz kaplama görünümü sağlar.  
Yansıtma özelliği ile yaz aylarında aşırı ısınmayı engeller.

Güneş ışınlarının olumsuz etkilerine karşı dayanıklıdır.

Çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir.

### **ÜRÜN BİLGİSİ:**

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Kimyasal Yapı | Akrilik esaslı / Su bazlı     |
| Görünüm /Renk | Sıvı / Beyaz                  |
| Ph            | 7-10                          |
| Yoğunluk      | 1,40 ±0,2 g / cm <sup>3</sup> |
| Renk          | Beyaz                         |

### **PERFORMANS:**

(23°C, %50 Bağıl Nem)

|                             |                      |             |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Maximum Basınç 28 gün       | ≥ 6 N                |             |
| Maximum Esneme 28 gün       | ≥1 N/mm <sup>2</sup> |             |
| Aderans (beton) 28 gün      | ≥1N/mm <sup>2</sup>  | TS EN 14891 |
| Kopma anındaki Uzama 28 gün | ≥ %1000              |             |

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### **KULLANIM ALANLARI:**

Beton, sıva, çimento levha kaplı eğimli Çatı ve teraslarda  
Binaların dış cephelerinde  
Çimento esaslı dekoratif kaplamalarda Seramik altı su yalıtım uygulamalarında kullanılır.

Astar kat için 1/1 temiz su ile sulandırılır.  
Diğer 2 kat için sulandırılmadan uygulanır.

### **Uygulama Ekipmanı:**

El mikseri  
Rulo & Fırça

### **UYGULAMA TALİMATI:**

#### **Yüzey hazırlığı:**

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa DECOSTAR İnce/Kalın Yapısal Tamir Harcı ile düzeltilmelidir. Göllenmeye sebep olabilecek eğrilikler düzeltilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey düz, eğimsiz olmalıdır.

#### **Uygulama:**

Yağmurlu ,nemli havada uygulama yapılmamalıdır. Yüzeyin kurduğundan emin olunup uygulamaya başlanmalıdır. Astar katı için DECOSTAR Uv Likit Membran 1/1 oranında sulandırılır. Tek kat olarak yüzey astarlanır. Aksi halde kabarma ve aderans zayıflığı ortaya çıkar. Köşe birleşim yerlerine su yalıtımı için pah bandı uygulanması tavsiye edilir. Öncelikle pah bandı çekilen yerlere ince fırça ile sulandırılmadan uygulama yapılmalıdır. 24 sa sonra fırça veya rulo ile sulandırılmadan 1. kat yatay / 2. kat dikey

### **Karışımın Hazırlanması:**

DEKOSTAR San. Ve Tic. Ltd. Şti  
Gürsu Organize San.Bölg. Sahra cad. No:6/B Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 373 01 83 www.decostar.com.tr info@decostar.com.tr  
DECOSTAR UV LİKİT MEMBRAN

gelecek şekilde kafesleme usulu uygulanır. Gerekli hallerde 3. kat uygulaması da yapılabilir. Toplam kalınlık 1-2 mm olmalıdır. Katlar arası 24 sa beklenmelidir. İstenirse son kat uygulamasında yüzey kurumadan kumlanabilir.

#### **SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılan alan aşırı yük trafiğine maruz kalmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar (28 gün) yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

#### **TÜKETİM:**

1-1,5 kg/m<sup>2</sup> (1 mm kalınlık için)

#### **AMBALAJ:**

20 kg pp kova.

1 Palet 27 kova (540 kg)

#### **RAF ÖMRÜ:**

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

#### **DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

#### **GÜVENLİK:**

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

#### **KALİTE BELGESİ:**

#### **DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu**

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*