

# DECOSTAR®

## DECO BİTÜM 700 1K Tek Bileşenli Bitümlü Astar

### **GENEL BİLGİ:**

BİTÜM Astar bitüm kauçuk emülsiyon esaslı, su bazlı kullanıma hazır astardır.

### **ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:**

Su bazlı bitümlü uygulamasından önce astar amacıyla kullanılır.

Uygulandığı yüzeyde yapışma artırıcı bir tabaka oluşturur.

Membranların yüzeye daha sağlam yapışmasını sağlar.

Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.

### **ÜRÜN BİLGİSİ:**

Kimyasal Yapı	Bitüm kauçuk ,akrilik reçine esaslı / Su bazlı
Görünüm / Renk	Likit /kahverengi
Kuru Film Rengi	Siyah
Ph	9-11
Kuruma Süresi	1 saat
Tam Kuruma Süresi	12 saat

### **PERFORMANS:**

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk	1.2±0,2 g/cm <sup>3</sup>
----------	---------------------------

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### **KULLANIM ALANLARI:**

DECO BİTÜM 700 bitüm esaslı astar, su bazlı bitüm esaslı su yalıtım sistemlerinin uygulama öncesinde, yapışma gücünü arttırmak için kullanılır.

### **UYGULAMA TALİMATI:**

#### **Yüzey Hazırlığı:**

Yüzey; kürünü almış ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa DECOSTAR Yapısal Tamir İnce/Kalın Tamir Harcı ile en az 24 sa önceden düzeltilmelidir.

#### **Karışımın Hazırlanması:**

Kullanıma hazırdır.

#### **Uygulama Ekipmanı:**

El mikseri

Fırça

Rulo

Püskürtme Makinası

#### **Uygulama:**

Fırça, rulo veya tabanca ile yüzeye tek kat uygulanır. Islak zeminde uygulama yapılmamalıdır. Tam kuruma tamamlandıktan sonra DECO BİTÜM 800 1K veya DECO BİTÜM 900 2K uygulaması yapılır. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

#### **SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Ürün kürünü alana kadar (28 gün)

yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

**TÜKETİM:**

0,4-0,6 kg/m<sup>2</sup>.

**AMBALAJ:**

17 kg pp kovada  
1 palet 27adet (459 kg)

**RAF ÖMRÜ:**

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

**DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

**GÜVENLİK:**

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

**KALİTE BELGESİ:**

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*