

DECOSTAR®

DECO BİTÜM ECO 800 1K Tek Bileşenli Bitümlü Su Yalıtım Ürünü

GENEL BİLGİ:

DECO BİTÜM ECO 800 tek bileşenli, su bazlı, bitüm kauçuk emülsiyon esaslı su yalıtım malzemesidir.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:

Kolay uygulanır.
Eksiz kaplama görünümü sağlar.
Solvent içermez. Su bazlıdır.
Düşey ve yatay zeminlerde kullanılabilir.
Güçlü penetrasyona sahiptir.
Yüksek elastikiyete sahiptir.
Suya ve rutubete karşı yapıları korur.
Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanımı yüksektir.

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Uygulandığı alanda barındırdığı suyun buharlaşması ile su geçirmez ve yapışma mukavemetini arttırıcı siyah bir tabaka oluşturur.

Çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Bitüm kauçuk ,akrilik reçine esaslı / Su bazlı
Görünüm / Renk	Likit /kahverengi
Kuru Film Rengi	Siyah
Ph	9-11

Kopma anındaki Uzama 28 gün	≥%300
-----------------------------	-------

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Yüzey olarak beton, sıva, brüt beton (üzere astarlanmış) ve şap gibi mineral yüzeylerin su yalıtımında kullanılır.

Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimlerde, fayans altına, su depolarında ,temellerde, betonarme teras çatılarda, balkonlarda, su kanalları ve gizli derelerde, istinad duvarlarında, havuzların suya ve rutubete karşı izolasyonunda kaplama altında su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında Pozitif taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan yapıların su yalıtımında kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey Hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa DECOSTAR Yapısal Tamir İnce/Kalın Tamir Harcı ile en az 24 sa önceden düzeltilmelidir. Uygulanacak alan yatay zeminde ise öncesinde yüzeyin düzgün olması açısından DECOSTAR self leveling ile şap uygulaması tavsiye edilir.

Karışımın Hazırlanması:

Kullanıma hazırdır.

Uygulama Ekipmanı:

El Mikseri
Fırça
Rulo
Püskürtme Makinası

Uygulama:

Yağmurlu ,nemli havada uygulama yapılmamalıdır. Yüzeyin kurduğundan emin olunup uygulamaya başlanmalıdır. Astar katı için DECO BITUM 700 astar kullanılmalıdır. Tek kat olarak yüzey astarlanır. Köşe birleşim yerlerine su yalıtımı için pah bandı uygulanması tavsiye edilir. Öncelikle pah bandı çekilen yerlere ince fırça ile sulandırılmadan uygulama yapılmalıdır. 24 sa sonra fırça ,mala, sprey veya rulo ile sulandırılmadan 1. kat yatay / 2. kat dikey gelecek şekilde kafesleme usulu uygulanır. İlk kat uygulaması yapıldıktan sonra ikinci kat uygulaması için tam kurumunun gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Gecici ve sürekli su basıncına maruz yüzeylerde ise alkali dayanımlı cam elyaf file uygulaması birinci ve ikinci kat uygulaması arasında tüm yüzeye yapılmalıdır.Tam kuruma gerçekleşene kadar temel hafriyatı kapatılmamalıdır. Uygun ısı yalıtım ve drenaj levhalarıyla kaplama korumaya alındıktan sonra dolgu yapılmalıdır. Toplam uygulama kalınlığı uygulamanın yapıldığı alan ve yalıtım katmanının maruz kalacağı su basıncına göre belirlenmelidir. Katlar arası 24 sa beklenmelidir. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar (28 gün) yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

Minimum her kat için 1-1,5 kg/m2.

AMBALAJ:

18 KG PP kova
1 palet 27adet

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.