



## DECOSTAR Çimento Esaslı Granit Yapıştırma Harcı C2T

### **GENEL BİLGİ:**

Yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış ,uzun çalışma süresine sahip çimento esaslı granit yapıştırma harcıdır.

### **ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:**

Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır. Priz alma süresi uygunluğu uygulama kolaylığı sağlar, fazla işçilik gerektirmez. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Aderansı yüksektir. Yukarıdan aşağı ve yatay olarak seramik döşemeye uygundur. Kolay taraklanabilir.

### **ÜRÜN BİLGİSİ:**

Kimyasal Yapı	Çimento esaslı
Görünüm /Renk	Toz / gri & beyaz
Ph	7-10
Pota Ömrü	30 dk
Olgunlaşma Ömrü	120 dk
C	Çimento esaslı
2	Yüksek Performanslı
	Yapıştırıcı
T	Kayma özelliği azaltılmış

### **PERFORMANS:**

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Çekme Yapışma	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1348
Sudan Sonra Çekme Yapışma	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1348
Isıdan Sonra Çekme Yapışma	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1348
Donmadan Sonra Çekme Yapışma	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1348
Açık Bekletme Süresi 20 dk sonra	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1346
Kayma Tayini	<0,5 mm	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### **KULLANIM ALANLARI:**

Seramik, karo , mermer, granit, doğal granit,mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş, gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında ; banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, tuğla,sıva gibi yüzeyler üzerine uygulanabilir. Mevcut seramik üzeri seramik yapıştırma uygulamalarından önce yüzey mutlaka DECOSTAR Jel Primer Fayans Geçiş Astarı ile pürüzlendirilmelidir.

bozukluklar varsa DECOSTAR TM İnce/Kalın Tamir Harcı ile düzeltme işlemi yapılmalıdır.

### **Karışımın Hazırlanması:**

6-7lt su üzerine 25 kg DECOSTAR Granit Seramik Yapıştırıcısı yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır.

### **UYGULAMA TALİMATI:**

#### **Yüzey hazırlığı:**

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli

#### **Uygulama Ekipmanı:**

El mikseri  
Mala  
Plastik çekiç  
Dişli mala

#### **Uygulama:**

DECOSTAR Granit Seramik Yapıştırıcısı yüzeye mala ile yayılır. Dişli mala ile dairesel hareket ettirilerek taranır. Taraklanan harç üzerine seramikler bastırılarak yapıştırılır. Derz dolgu payının eşit alınması için seramikler arasına derz artıları kullanılabilir. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç bertaraf edilmelidir. Yüzeyler nemli bez ile temizlenmelidir. Yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.

#### Dekostar Laboratuvar Analiz Formu

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*

#### **SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.

Uygulama +5 C ve +35 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

#### **TÜKETİM:**

3-5 kg/m<sup>2</sup>.

#### **AMBALAJ:**

25 kg'lık kraft torbada,  
(palette 64 adet, 1600 kg)

#### **RAF ÖMRÜ:**

Rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

#### **DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

#### **GÜVENLİK:**

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

#### **KALİTE BELGESİ:**