



## DECOSTAR Mantolama Sistemi Bileşeni PRIMER PLASTER Dış Cephe Sıva Astarı

### **GENEL BİLGİ:**

Akrilik esaslı, kullanıma hazır, tek bileşenli, dekoratif sıva uygulamaları öncesi kullanılan, aderans artırıcı sıva astarıdır.

Kolay uygulanır. Çevre dostudur.

### **ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:**

Emicilik dengeleme ve tutunma artırımı için kullanılır.

Sıva sonrası mineral kaplamanın sarfiyatını azaltır. Aderansı yüksektir.

### **ÜRÜN BİLGİSİ:**

Kimyasal Yapı Stiren Akrilik esaslı / Su bazlı  
Görünüm /Renk Sıvı / Beyaz  
Kuru Film Rengi Hafif beyaz  
Ph 7-10

### **PERFORMANS:**

(23°C, %50 Bağlı Nem)

Tane Büyüklüğü	S 1	TS 2620 EN ISO 1524
Kuru Film Kalınlığı	E 3	TS EN 1062-1
Yoğunluk	1,2-1,7	gr/cm <sup>3</sup>

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### **KULLANIM ALANLARI:**

Isı yalıtım sisteminde yer alan, dekoratif sıva öncesinde ısı yalıtım sıvası sonrası kullanılır.

DECOSTAR Primer Plaster iyice karıştırıldıktan sonra rulo ile tek kat uygulanır. Uygulama süresince kaptaki bulunan malzeme aralıklarla karıştırılmalıdır.

### **UYGULAMA TALİMATI:**

#### **Yüzey hazırlığı:**

Yüzey; kuru, alması, kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır.

#### **SINIRLAMALAR:**

Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kuru alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

#### **Karışımın Hazırlanması:**

Kullanıma hazır. Karışımın 500 devir/dakika dan az, düşük devirli mikser ile yapılması önerilir.

#### **TÜKETİM:**

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 0,20 kg – 0,25 kg / m<sup>2</sup>

#### **Uygulama Ekipmanı:**

El mikseri  
Rulo

#### **AMBALAJ:**

15 kg plastik kova  
Palette 27 kova/ 405 kg

#### **Uygulama:**

**RAF ÖMRÜ:**

Direk güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5° - 25° C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

**DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

**GÜVENLİK:**

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

**KALİTE BELGESİ:**

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*