



DECOSTAR EXT-SİL Mantolama Sistemi Bileşeni

GENEL BİLGİ:

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikon takviyeli son kat dış cephe boyadır.

Kolay uygulanır.
Çevre dostudur.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:

Yüksek örtme gücüne sahiptir.
Aderansı yüksektir.
Yağmura karşı dayanıklıdır.
Mattır.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı Stiren Akrilik esaslı /
Su bazlı
Görünüm /Renk Likit / İstenilen
Ph 7-10
Yoğunluk 1,30±0,2g/cm³

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Parlaklık	G3	TS 4318 EN ISO 2813
Tane Büyüklüğü	S 1	TS 2620 EN ISO 1524
Su Buharı Aktarım	V 1	TS EN ISO 7783-2
Su Aktarım Hızı	W2	TS EN 1062-3
Kuru Film Kalınlığı	E 3	TS EN 1062-1

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Dış cephelerde; brüt beton (DECOSTAR Primer Contact ile astarlanmış), tuğla, çimento bazlı sıva vb yüzeylerde kullanılır.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Rulo

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa DECOSTAR İnce/Kalın Tamir Harcı ile düzeltme işlemi yapılmalıdır.

Uygulama:

24 sa öncesinde DECOSTAR Primer Ext Dış Cephe Astarı ile astarlanmış, yüzey hazırlığı tamamlanmış alana hazırlanan karışım temiz rulo ile iki kat uygulanır.

Karışımın Hazırlanması:

DECOSTAR Ext-Sil Silikonlu Dış Cephe Boya %10 - 15 su ile düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır .

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

TÜKETİM:

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 7-9 m²/ lt

AMBALAJ:

15 lt plastik kova

RAF ÖMRÜ:

Direk güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5°-25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ:



TS 7847 uygunluk test raporu.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.