



## DECOSTAR GREN Mantolama Sistemi Bileşeni Grenli Dış Cephe Kaplama

### **GENEL BİLGİ:**

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, grenli son kat dış cephe kaplamadır.

Kolay uygulanır.

Çevre dostudur.

### **ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:**

Yüksek örtme gücüne sahiptir.  
Aderansı yüksektir.  
Yağmura karşı dayanıklıdır.  
Mattır.

### **ÜRÜN BİLGİSİ:**

Kimyasal Yapı	Stiren Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk	Likit / İstenilen
Ph	7-10
Yoğunluk	1,50±0,2g/cm <sup>3</sup>

### **PERFORMANS:**

(23°C, %50 Bağlı Nem)

Tane Büyüklüğü	S 4	TS 2620 EN ISO 1524
Kuru Film Kalınlığı	E 3	TS EN 1062-1

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### **KULLANIM ALANLARI:**

Dış cephelerde; beton, brüt beton (DECOSTAR Primer Contact ile astarlanmış), tuğla, çimento bazlı sıva, gaz beton vb yüzeylerde kullanılır.

El mikseri

Mercan Rulo

### **Uygulama:**

24 sa öncesinde DECOSTAR Primer Ext Dış cephe astarı ile astarlanmış yüzeye tek kat uygulanır.

### **UYGULAMA TALİMATI:**

#### **Yüzey hazırlığı:**

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa DECOSTAR İnce/Kalın Tamir Harcı ile düzeltme işlemi yapılmalıdır.

#### **SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde, rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

#### **Karışımın Hazırlanması:**

Kullanıma hazır. Kullanmadan önce düşük devirli el mikseri ile homojen kıvama gelene kadar karıştırılır.

#### **TÜKETİM:**

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 0,8-1 kg/ m<sup>2</sup>

#### **AMBALAJ:**

25 kg plastik kova

#### **Uygulama Ekipmanı:**

**RAF ÖMRÜ:**

Direk güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5 ° - 25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

**DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

**GÜVENLİK:**

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

**KALİTE BELGESİ:**

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*