



DECOSTAR Mantolama Sistemi Bileşeni Çimento Dekoratif Esaslı Sıva Harcı-Tane Dokulu

GENEL BİLGİ:

DECOSTAR Dekoratif Sıva Tane Dokulu; beyaz çimento esaslı mala ile uygulandığında tane doku görünümü verilebilen (2 mm) dekoratif dış cephe kaplamasıdır.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:

Tekstürlü yapıya sahiptir.

Yüksek su buhari geçirgenliğine sahiptir.

Çalışma süresini arttırıcı özel kimyasallar içerir.

DECOSTAR Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi içinde sistem bileşeni olarak son kat kaplama amacıyla kullanılmaktadır.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Çimento esaslı
Görünüm /Renk	Toz / Çimento beyaz
Ph	7-10

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağlı Nem)

Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi	1600 ± 200 kg/m ³	TS EN 1015-6
Tane Büyüklüğü	S 4	TS 2620 EN ISO 1524
Kuru Film Kalınlığı	E 5	TS EN 1062-1

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

DECOSTAR Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi içinde çimento esaslı sıvaların üzerine tane dokulu dekoratif kaplama olarak kullanılır. Binaların beton, sıva, tuğla gibi çoğu yeni ve eski mineral yüzeylerde kullanılabilir.

bozukluklar varsa DECOSTAR TM İnce/Kalın Tamir Harcı ile düzeltme işlemi yapılmalıdır. Uygulamadan önce DECOSTAR Primer Plaster Kullanıma Hazır Mantolama Astarı ile astarlama işlemi yapılarak yüzeyin emiciliği azaltılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli

Karışımın Hazırlanması:

6-7 lt su üzerine 25 kg DECOSTAR Dekoratif Tane Dokulu Sıva Harcı yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Mala

Çelik mala
Dekor mala

Uygulama:

Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır. Hazırlanan karışım 4 saat içerisinde tüketilmelidir. Ürün çelik mala ile uygulanır. İlk suyu çekildikten sonra dekor mala ile dairesel hareketler yapılarak desen kazandırılır, homojen olarak uygulanmaya dikkat edilmelidir. Dekoratif sıva işlemi bittikten sonra kuruma şartıyla 24 sa sonra DECOSTAR Primer Ext dış cephe astarı ile tek kat astarlama işlemi , daha sonra DECOSTAR Ext-Sil ya da DECOSTAR Ext-Ac dış cephe boya ile iki kat uygulama yapılabilir.

SINIRLAMALAR:

Uygulama +5 C ve +35 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde ve yağmurlu havada uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

2,5-3 kg/m²

AMBALAJ:

25 kg'lık kraft torbada,
(palette 64 adet, 1600 kg)

RENK:

Beyaz.

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen

bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Kalite Belgesi:



TS 7847

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.